KLEJ MONTAŻOWY SBS BAUSOLID

OPIS WYROBU:

Klej montażowy jest szybkoschnącym, uniwersalnym w zastosowaniu klejem, charakteryzującym się bardzo dobrą przyczepnością do drewna, szkła, twardego PCW oraz do większości materiałów spotykanych w budownictwie takich, jak: cegła, beton, gips. Zachowuje elastyczność po wyschnięciu. Łączenia wykonane Klejem montażowym są odporne na działanie wody i wahania temperatur do +60°C.

ZASTOSOWANIE:

Klej montażowy przeznaczony jest do mocowania paneli, profili, listew ściennych, przypodłogowych, progów, schodów, gzymsów, parapetów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych.

OPAKOWANIA: Kartusz 300 ml

KOLORYSTYKA: beżowy

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie klejone powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem.

Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał i dokładnie rozprowadzić. Powierzchnie złączyć, silnie docisnąć, odczekać 5 min.

Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem, benzyną lakierniczą. Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić tylko przesuwając (bez odklejania) złączonych powierzchni. Sklejone materiały pozostawić w kontakcie na czas pełnego utwardzania kleju. W przypadku klejenia materiałów nietypowych zaleca się wstępne wykonanie prób.

Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Gęstość, 20 ^{o}C [g/cm^{3}]	1,57
Min. temperatura stosowania	+10°C
Min. temperatura przechowywania	+5°C do +35°C
Odporność termiczna	-18°C do +56°C

Xi Produkt drażniący.
R10 Produkt łatwopalny.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Zawiera keton etylowo-metylowy (MEK) < 9%

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania kleju, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.