GOLDMURIT

Goldmurit STAYGROUND spoiwo do kamienia, kory, żwiru, ściółki

OPIS PRODUKTU

Goldmurit STAYGROUND to zaawansowane spoiwo oparte na dyspersjach zapewniających dużą siłę sklejania i odporność na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Goldmurit STAYGROUND służy do:

- stabilizacji poprzez sklejanie kamieni ogrodowych, kruszyw dekoracyjnych (np. grysu, żwiru) na rabatach, ścieżkach, obrzeżach trawnika, wokół drzew i altan w celach estetycznych i użytkowych,
- redukcji migracji materiałów sypkich poza wyznaczone granice, utrzymuje podłoże w jednym miejscu,
- minimalizacji potrzeby częstego grabienia i uzupełniania kamieni,
- zabezpieczania luźnej ściółki (np. kory) przed rozwiewaniem przez wiatr,
- stosowania w przestrzeniach publicznych i przydomowych (parki, cmentarze, ogrody pokazowe, ogródki skalne),
- nie nadaje się na podjazdy dla samochodów. Stosuje się do na powierzchnie o małym natężeniu ruchu i małych obciążeniach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Przezroczysty po wyschnięciu, nie zmienia koloru kamieni i innych materiałów.
- Utrzymuje przepuszczalność nawierzchni (nie blokuje wody opadowej).
- Odporny na warunki atmosferyczne (UV, deszcz, mróz).
- Działa wiążąco i utwardzająco już po 24 godzinach. Pełne utwardzenie po 48 godzinach.
- Możliwość aplikacji natryskiem lub przez mieszanie z materiałem.

SPOSÓB APLIKACJI

Przed użyciem wyrób dokładnie wstrząsnąć. Możliwe są dwa sposoby aplikacji: poprzez natrysk albo poprzez mieszanie z materiałem podłoża.

1. **METODA APLIKACJI POPRZEZ NATRYSK (rekomendowana):**
   Należy użyć opryskiwacza ogrodowego lub wyrobu w opakowaniu ze spryskiwaczem. Po użyciu opryskiwacz należy natychmiast dokładnie przemyć najlepiej ciepłą wodą z detergentem, aby uniknąć zaklejenia dyszy i przewodów.

- Dzień 1: Na czystą i suchą nawierzchnię z kamieni, żwiru, ściółki lub kory nanieść poprzez natrysk Goldmurit STAYGROUND. Stopniowe i powolne rozpylanie pozwala na równomierne pokrycie i tym samym zwiększenie wytrzymałości preparatu. Zagrabić, aby dobrze wymieszać ciecz z nawierzchnią i ułatwić dostęp do głębszych miejsc. Nałożyć kolejną porcję cieczy poprzez natrysk. Ubić powierzchnię na równo np. pacą.

- Dzień 2. Po wyschnięciu (24h) nałożyć trzecią (końcową) porcję cieczy poprzez natrysk.

Zużycie ok. 0,5l/m². Pokrycie z 5l do 10m².

2. **METODA APLIKACJI POPRZEZ MIESZANIE:**
   Wymieszać ciecz z materiałem podłoża np. z kamieniami w **proporcji objętościowej 1:25**. Rozprowadzić wymieszane kamienie na wysokość nie więcej niż 2 cm. Ubić powierzchnię np. pacą i pozostawić do utwardzenia.

GOLDMURIT

Goldmurit STAYGROUND spoiwo do kamienia, kory, żwiru, ściółki

Zużycie 0,8l/m² Pokrycie z 5l do 6,5m².

Warunki aplikacji i użytkowania:
Temperatura aplikacji: najlepiej minimum 15°C, do 30°C; maks. wilgotność: 80%.
W trakcie aplikacji i w trakcie utwardzania tj. do 48 godzin od aplikacji końcowej warstwy pogoda powinna być ciepła i nie powinno być opadów deszczu. Goldmurit Stayground nie będzie wiązał prawidłowo, jeśli zostanie nałożony w wilgotną pogodę lub w niskich temperaturach. Opady deszczu w okresie 48 godzin od nałożenia ostatniej warstwy nie pozwolą prawidłowo się utwardzić.
Nie chodzić po nawierzchni przez pierwsze 24 godziny od aplikacji. Po tym czasie można delikatnie chodzić w celu nałożenia kolejnej warstwy. Pełna eksploatacja po 48 godzinach od położenia ostatniej warstwy.

WYDAJNOŚĆ

Metoda natrysku: zużycie 0,5l/m² Pokrycie z 5l do 10m²

Metoda mieszania: zużycie 0,8 l/m² Pokrycie z 5l do 6,5m²

INFORMACJE DODATKOWE

- Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu kamieni 3–8 mm. Kamienie o średnicy od 8-18 mm również dadzą dobrą nawierzchnie.
- Nie zaleca się stosowania z pyłem kamiennym ani kamieniami <3 mm lub >18 mm.
- Używać czystych i suchych kamieni, żwiru, ściółki i żwiru. Można umyć kamienie wodą przed aplikacją i pozostawić do pełnego wyschnięcia przed nałożeniem
- W trakcie aplikacji wyrobu w opakowaniu czy spryskiwaczu nie narażać na długotrwałe nasłonecznianie cieczy.
- W miejscach często użytkowych zaleca się odświeżenie warstwy co 12 miesięcy, a w miejscach mało narażonych odświeżyć należy co 2 lata.

OKRES GWARANCJI:
24 miesięcy od daty produkcji. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.
Chronić przed mrozem.

WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupełniająca:
EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
BDO: 000033027

GOLDMURIT

Goldmurit STAYGROUND spoiwo do kamienia, kory, żwiru, ściółki

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2025/AKSIL – 1

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 140 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 5l, 0,5l

aktualizacja: 11.2026