



Silveno Perfect White



WŁAŚCIWOŚCI

- wysoki stopień bieli
- doskonałe krycie JUŻ NA MOKRO
- malowane bez kapania
- trwała powłoka
- paroprzepuszczalna
- ekologiczna

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronna lateksowa farba wewnętrzna o podwyższonym stopniu białości i sile krycia. Do stosowania na typowe podłoża mineralne: tynki wapienne, wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., jak również powierzchnie pokryte innymi powłokami malarskimi. Przeznaczona jest do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, publicznego użytku, szpitalach, przedszkolach, żłobkach, szkołach, ciągach komunikacyjnych, w branży spożywczej, gastronomii, pomieszczeniach spedycyjnych i magazynowych branży farmaceutycznej i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień estetycznej matowej bieli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolory biały
Zużycie ok. 8-10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu*

Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	PN-EN ISO 2811-1:2023-03	1,45-1,55	g/cm ³
Gęstość			
Wygląd powłoki/ połysk lustrzany	EN 13300:2022	Głęboki mat/ G4 (≤ 5) S1 (drobny, ≤100)	---
Największy rozmiar ziarna (ziarnistość)	EN 13300:2022		μm
Odporność na szorowanie na mokro (po 200 cyklach szorowania),	EN 13300:2022	Klasa R2 (> 5 i ≤20)	μm
Krycie jakościowe	EN 13300:2022	H10 Klasa 1	
Współczynnik przenikania pary wodnej V/ Sd	EN ISO 7783:2018	V1 >150 /Sd < 0,14	g/(m ² · d) m

Limit zawartości LZO: kat. (A/a/WB), dopuszczalne 30 g/l. Produkt zawiera max 30 g/l.

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.



Silveno Perfect White

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi.

Gruntowanie

Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed naniesieniem farby, należy zagruntować preparatem gruntującym Silveno Grunt, Goldmurit Grunt uniwersalny, lub farbą podkładową Goldmurit.

Nanoszenie

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień. Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką lub przez natrysk hydrodynamiczny, z zachowaniem min. 2-godzinnego odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi warstwami. Prace prowadzić w temp. od +5°C do +25°C.

Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
TITAN	Titan 450e	661-519	200	60	10	1,25
GRACO	UltrMax II795	PAA621	170	60	5	1,8

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia.

Wysychanie

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

2,5l, 5l, 10l

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu (24 miesiące od daty produkcji).

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.



Silveno Perfect White

EUH 208: Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1), (Etylenodioksy)dimetanol [WE: 222-720-6]. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produkt: Kat. A/a/WB, wartość dopuszczalna: 30g/l. Produkt zawiera max 30 g/l.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.

data aktualizacji: 07.2025